

## Leginstructies rubberen veiligheidstegels

### Algemene instructies

Wij bevelen aan om, na het bepalen van het type tegel, een legplan te maken. Dit zorgt ervoor dat er een zo economisch mogelijk patroon wordt gemaakt waarbij zo weinig mogelijk snij afval vrijkomt.

In verband met rek en krimp van rubber dient u rekening te houden met een maatafwijking van +/- 1%. De tolerantie in dikte is +/- 2 mm.

Voor het maken van het legplan dient u de exacte maat van de tegels te bepalen.

De toplaag van de rubberen tegels dient vrij te blijven van langdurig contact met scherp zand etc.

Bij opslag in een permanente vochtige omgeving kunnen veranderingen in maat optreden. Ook kunnen er kleurveranderingen optreden en kan schimmel ontstaan.

De tegels dienen droog te worden opgeslagen met voldoende lucht circulatie. Wanneer ze langer dan 2 maanden worden opgeslagen dient de verpakking te worden verwijderd.

### Leginstructies

De tegels dienen op een harde, niet indeukbare ondergrond te worden geplaatst. Bij installatie op bijvoorbeeld zand vervalt onze garantie.

Er kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld beton of ( oude ) stoeptegels. Leg deze zodanig verdiept in de omliggende bestrating dat na het plaatsen van de rubber tegels de vloer weer vlak is.

U dient ervoor te zorgen dat de waterafvoer onder de rubber tegels goed geregeld is door bijvoorbeeld de vloer op afschot te leggen.

Wij bevelen aan eerst de speeltoestellen te plaatsen en daarna de tegels te installeren.

De tegels kunnen op maat gemaakt worden met een scherp mes of met een decoupeerzaag met grof zaagblad. Er kan gebruik gemaakt worden van een gatenboor om gaten voor de palen van de speeltoestellen te creëren.

### Verlijmen van de tegel

Zeker in vandalisme gevoelige gebieden raden wij aan de tegels zowel op de ondergrond als ook onderling te verlijmen met rubberlijm.

De rubber tegels en de ondergrond dienen droog te zijn. De buiten temperatuur moet minimaal 5 graden Celsius zijn.

U dient eerst de tegels op de ondergrond te verlijmen door middel van het aanbrengen van een dotje lijm op de hoeken en op 4 andere punten verspreid over de tegel.

Nadat alle tegels op de ondergrond zijn verlijmd kunt u de kitspuit tussen de naden duwen en op de hoeken en in het midden van de tegels een streepje lijm van 3 cm. aanbrengen.

Afhankelijk van de luchtvochtigheid dient te vloer 24 uur te drogen voordat hij wordt belopen.

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisydijk 5)	T +31(0)492 - 53 19 44	K.v.K Eindhoven 170 456 90	ABN-AMRO Helmond (NL)	RBS Frankfurt (D)	KBC Bank Brussel (B)
Postbus 56	F +31(0)492 - 53 19 45	BTW: NLO 083 285 23B 01	Bankrekening nr: 419929762	Konto nr: 1433488019	Bankrekening nr: 4561-9001-2115
5700 AB Helmond	info@felixwood.nl		IBAN: NL16ABNA0419929762	IBAN: DE49502304001433488019	IBAN: BE83456190012115
Nederland	www.felixwood.com		BIC: ABNANL2A	BIC: ABNADEFFRA	BIC: KREDBEBB

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Handelsonderneming van Felix Clercx B.V. te Helmond, zoals laatstelijk gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.  
Für alle unsere Angebote, Vereinbarungen und Lieferungen gelten die aktuellen, allgemeinen Geschäftsbedingungen der Handelsonderneming von Felix Clercx B.V., aktuell hinterlegt bei der Industrie- und Handelskammer in Eindhoven. Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne kostenlos ein Exemplar zu.

## Correcte implementatie van de Europese Normen

Veiligheidsvloeren dienen te voldoen aan de EN 1176 en EN 1177. De rubberen tegels zijn door ISA Sport op valdempende waarden getest en door TUV Nederland gecertificeerd. Hieronder volgt een eenvoudige en beknopte uitleg.

Er mag worden aangenomen dat de meest ernstige ongelukken op speelplaatsen hoofdletsel is. Hierdoor is prioriteit gegeven aan het opstellen van eisen waar veiligheidsvloeren aan moeten voldoen teneinde de kans op hoofdletsel zo goed mogelijk te beperken.

Felix Clercx levert tegels in diverse dikten zodat voor elk toestel een geschikte tegel gekozen kan worden. De toelaatbare valhoogte van de tegel dient tenminste gelijk te zijn aan de vrije valhoogte van het speeltoestel ( zie verderop ). Welke voor het betreffende speeltoestel het meeste geschikt is kunt u met ons overleggen.

Na het bepalen van de juiste rubber tegel is het zeer belangrijk te bepalen hoe groot de valdempende vloer dient te zijn om minimaal de valzone te bedekken. De leverancier van het speeltoestel is ook verplicht aan te geven wat de valhoogte van het toestel is en hoe groot de opvangzone minimaal moet zijn.

### Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisdijk 5) Postbus 56 5700 AB Helmond Nederland	T +31(0)492 - 53 19 44 F +31(0)492 - 53 19 45 info@felixwood.nl www.felixwood.com	K.v.K Eindhoven 170 456 90 BTW: NL0 083 285 23B 01	ABN-AMRO Helmond (NL) Bankrekening nr: 419929762 IBAN: NL16ABNA0419929762 BIC: ABNANL2A	RBS Frankfurt (D) Konto nr: 1433488019 IBAN: DE49502304001433488019 BIC: ABNADEFFRA	KBC Bank Brussel (B) Bankrekening nr: 4561-9001-2115 IBAN: BE83456190012115 BIC: KREDBEBB
---	--	---	--	--	--